



ARDEX A 828

Ģipša špaktele

- Vienmērīgi sacietē jebkāda biezuma kārtā
- Bez rukuma
- Neplaisā
- Labi aizpilda
- Sacietē apmēram 45 minūtēs
- Kārtām ar biežumu līdz 50 mm



Pielietojums:

Iekštelpām. Sienām un griestiem no:

- mūra
- betona
- gāzbetona
- cementa, kaļķa vai ģipša apmetuma
- izolācijas, ģipškartona un citām celtniecības plāksnēm.

Sienu un griestu virsmu izlīdzināšanai un špaktelēšanai plānā un biežā kārtā pirms tapešu līmēšanas, krāsošanas un apdares ar citiem dekoratīviem apdares materiāliem.

Lielu nelīdzenumu, caurumu un dobumu aizpildīšanai.

Ģipškartona plākšņu šuvju špaktelēšanai. Betona pārseguma paneļu griestu šuvju špaktelēšanai.

Elektroinstalācijas kārbu, ģipša elementu un citu līdzīgu elementu piestiprināšanai.

Ģipškartona un ģipša koksšķiedru plākšņu virsmas špaktelēšanai atbilstoši Q1 – Q4 kvalitātes prasībām atbilstoši Vācijas un Eiropas ģipškartona ražotāju asociācijas izdoto biļetenu Nr. 2

Raksturojums:

Balts pulveris uz ģipša un sintētisku vielu bāzes. Sajaucot pulveri ar ūdeni, tiek iegūta elastīga, pastveidīga java, kura sacietējot stipri salīp ar sienu un griestu virsmām.

Vienlīdz laba saķere ar mūri, betonu, gāzbetonu, kaļķakmens, ģipša vai cementa apmetumu un celtniecībā izmantojamām plāksnēm.

Špaktele ARDEX A 828 labi aizpilda, ir bez rukuma un sacietējot neplaisā. Vienā darba paņēmienā var viegli un vienmērīgi uzklāt vēlamā biezuma kārtu.

ARDEX A 828 kārtā ir atvērta difūzijai, elpojoša un ir optimāla virsma krāsošanai, tapešu līmēšanai vai citu dekoratīvo segumu uzklāšanai.

Pamatnes sagatavošana:

Pamatnei ir jābūt neslīdošai, sausai, stingrai, bez putekļiem, brīvām daļiņām, netīrumiem un saķerei traucējošām vielām. Tapešes, atlobījusies krāsa un atslāņojušies apmetuma gabali ir jānoņem.

Pirms špaktelēšanas darbiem no pamata, kas klāts ar laku, eļļas vai polimēru krāsām vai citu sintētisku kārtu, jānotīra vasks, eļļa un taukvielas.

Neuzsūcošas un blīvas pamatnes saķeres uzlabošanai gruntē ar ARDEX P 51, kas atšķaidīta ar ūdeni attiecībā 1:1. Gludas betona pamatnes gruntē ar grunti ARDEX P 51, kas atšķaidīta ar ūdeni attiecībā 1:3.

Maisījuma pagatavošana un lietošana:

Tīrā maisījumā traukā ielejiet tīru, aukstu ūdeni un ieberiet tādu pulvera daudzumu, lai spēcīgi maisot, izveidotos elastīga java bez kunkuļiem.

12,5 kg ARDEX A 828 pulvera samaisīšanai nepieciešams apmēram 6,5 l ūdens.

Pēc 1 – 3 minūtēm nobriedināšanas, atkārtoti izmaisiet. Pagatavotā java jāizlieto apmēram 30 minūšu laikā. Java vienmērīgi sacietē, nesaplok šuvēs, caurumos, plaisās vai starpās. Virsma nesaplaisā.

Ja nepieciešams, lai virsma būtu īpaši līdzena, uzreiz pēc javas sacietēšanas to var nošpaktelēt otrreiz.

ARDEX SKANDINAVIA/S
Tarandés 34 – 110, LT-14013, Vilnius
Tel.: +370 61737324
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Gamintojas su sertifikuotomis
Kokybės kontrolės / Aplinkos apsau-
gos valdymo sistemomis
pagal DIN EN ISO 9001/14001



Nedegošs
būvmateriāls, A 1,
EN 13501, 1

ARDEX A 828

Ģipša špaktele

Tikko sacietējušu virsmu var arī vienmērīgi samitrināt ar sūkli un pēc apmēram 15 min. veikt tālāku tās apstrādi izlīdzinot ar špakтели.

ARDEX A 828 var lietot temperatūrā, kura nav zemāka par +5°C. Šaubu gadījumā vispirms izdariet izmēģinājumus.

Pievērsiet uzmanību:

Ūdensizturīga špaktelēšana, piem., mitrās telpās, pirms krāsošanas vai cita veida apdares tiek veikta ar āra darbiem paredzētām baltas krāsas špaktelēm ARDEX F 11 vai ARDEX F 5.

Tehniskie dati atbilstoši ARDEX kvalitātes normām:

Maisīšanas attiecības: apm 6,5 l ūdens : 12,5 kg pulvera
1 tilpuma daļa ūdens : 2 t.d. pulvera

Pulvera svars: apm 1 kg/l

Svaigas javas svars: apm 1,5 kg/l

Materiāla patēriņš: apm 1 kg/m²/mm

Kvalitātes līmeņi* patēriņš kg pulvera/m²

Q 1 0,3

Q 2 uz Q 1 0,1

Q 3 uz Q 2 0,2

Q 4, 1 mm 1,0

*atbilstoši Vācijas un Eiropas ģipškartona ražotāju asociācijas izdotam biļetenam Nr. 2.

Izlietošanas laiks: apm 30 min. (+20°C)

pH: apm 8

Krāsošanas/līmēšanas: pēc izžūšanas

Spiedes izturība: pēc 28 diennaktīm apm 9 N/mm².

Lieces izturība: pēc 28 diennaktīm apm 4 N/mm².

EMICODE: EC1 PLUS

Nedegošs būvmateriāls – A1 saskaņā ar EN 13501, 1. daļu. Špaktele ģipškartona un citu būvplātņu šuvēm, neizmantojot armēšanas lentes saskaņā ar EN 13963:4B.

Iepakojums: 12,5 kg un 5 kg maisi (pa 4 gab)

Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā telpā, neatvērtā oriģinālajā iepakojumā

MAL-kods: 00-1 (1993)

PR-nr: 472738

ARDEX A 828 LEMON:

Samaisot ar ūdeni izdalās citrona smarža. Špaktelei izžūstot smarža izzūd.



 0432	
ARDEX Skandinavia A/S Marielundvej 4 2730 Herlev Denmark 13	
56130 EN 13963:2005/AC:2006 ARDEX A 828 Špaktele ģipškartona šuvju špaktelēšanai bez šuvju lentas EN 13963:4B	
Stiprība liecē (lūzuma slodze):	> 400 N
Ugunsizturība:	A1

 0432	
ARDEX Skandinavia A/S Marielundvej 4 2730 Herlev Denmark 13	
56135 EN 13963:2005/AC:2006 ARDEX A 828 LEMON Špaktele ģipškartona šuvju špaktelēšanai bez šuvju lentas EN 13963:4B	
Stiprība liecē (lūzuma slodze):	> 400 N
Ugunsizturība:	A1

Mēs garantējam nevainojamu mūsu produktu kvalitāti. Mūsu zināšanas balstās uz laboratoriskiem pētījumiem un praktisko pieredzi un palīdz izvēlēties produktu un darba metodi. Tā kā mēs nevaram kontrolēt lietotāja darba apstākļus, neuzņemamies atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Specifiski konkrētajā valstī spēkā esoši, uz reģionāliem standartiem, būvnoteikumiem un celtniecības vai industriālajām normām balstīti noteikumi var būt par iemeslu specifiskiem ieteikumiem produktu lietošanai.